

KGT Wax Series

STワックス

密着性、接着性、耐久性、作業性に優れ、ダイヤモンドカッターの目詰まりがありません。STワックスシリーズは、ホットメルトタイプの接着剤では最高の接着力があり、作業性と洗浄性に優れています。

成分：天然樹脂、可塑剤、ドレッシング剤

洗浄溶剤：苛性ソーダ水溶液、メチルアルコール、HSC洗浄剤



ブラウンワックス

低温で溶解し、低粘度により薄く貼れる為、高精度品に最適です。短時間で接着でき、作業性・洗浄性に優れています。

成分：熱可塑性天然樹脂、石油系樹脂、天然ワックス、石油系ワックス

洗浄溶剤：アルコール、炭化水素系有機溶剤



サンワックス	ST-200	ST-201N	ST-401	ST-500	ST-600	ST-100	ブラウンWAX	ROYAL WAX47	ROYAL WAX50
軟化点(℃)	71	73	81	71	58	78	60	47	50
針入度25℃	8	5	1	3	16	2	3	11	9
針入度40℃	78	50	5	58		25	12	28	25
接着力25kg/cm	125	128	135	125	56	125	35	20	45
比重	1.72	1.72	1.73	1.15	1.11	1.74	1.08		
熔融粘度 (CPS)								低温使用	低温使用
140℃	3600	3900	4070	640	80	4500	160	20	23
160℃	800	840	860	210	50	340	90		
硬化時間 (min)									
120℃	35	35	30	45		25	40		
160℃	15	15	10	20	60分以上	7	20		
洗浄 (アルカリ)	○	○	○	○	◎	○	◎	IPA&アルカリ	IPA&アルカリ